

Article	RootBarrier® BioCovers®
Artikel	
Artikel	
Article	
Composition	95% Biofibres (PLA) + 5% Hemp from EU
Zusammensetzung	95 % Biofaser (PLA) + 5 % Hanf aus der EU
Samenstelling	95 % Biovezel (PLA) + 5 % hennep vezel van de EU
Composition	95 % Biofibre (PLA) + 5 % fibre de chanvre de UE

Quality characteristic Qualitätsmerkmal Kwaliteitskenmerken Caractéristique qualitative	Technical data Technische Daten Technische gegevens Fiche technique	Test method Prüfmethode Testmethode Contrôle d'après
Weight Gewicht Gewicht Masse surfacique	157 g/m ² Tolerance +10 %	EN-ISO 9864
Thickness Dicke Dikte Epaisseur	0,9 mm Tolerance -0,3 mm	EN-ISO 9863-1
Tensile Strength MD + CMD Höchstzugkraft Länge + Breite Trekweerstand lengte + breedte Résistance à la traction longueur + largeur	3 kN/m Tolerance -0,5 kN/m	EN-ISO 10319
Elongation MD + CMD Höchstzugkraftdehnung Länge + Breite Rek bij breuk lengte + breedte Élongation à la rupture longueur + largeur	> 40 % Tolerance -10 %	EN-ISO 10319
No Ignitability by smouldering cigarette Keine Entzündbarkeit: glühende Zigarette Geen ontvlambaarheid: gloeiende sigaret Non allumabilité: cigarette en combustion	Succeeded Erfolgreich Geslaagd Réussisant	EN-ISO 12952-1/2
Water permeability Wasserdurchlässigkeit Waterdoorlatendheid Perméable à l'eau	125 L/m ² s Tolerance +/-10 %	EN-ISO 11058

Other conditions:

Life time is strongly dependent on storage conditions before installation. Before installation, product should be stored in dry conditions and out of direct sunlight. Re-commended shelf life before installation: max one season. Under these circumstances, a minimum life time of 3 years (after installation) is expected.

Andere karakteristieken

De levensduur is sterk afhankelijk van de opslag voor de installatie.
 Biocovers dient in een droge omgeving en in de schaduw bewaard te worden.
 Aanbevolen tijd in opslag voor de installatie: max. 1 seizoen.
 Onder deze omstandigheden wordt een min. levensduur van 3 jaar na installatie gegarandeerd.

Andere Bedingungen:

Lebensdauer ist stark abhängig von den Lagerbedingungen vor der Installation. Vor der Installation sollte das Produkt in einer trockenen Umgebung und ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Empfohlene Lagerdauer vor dem Einbau : max eine Saison. Unter diesen Umständen ist eine Mindestlebensdauer von 3 Jahren (nach Verlegung) zu erwarten.

The data are average values and indicative.

Die angegebene Werte sind durchschnittliche Mittelwerte und Indikativ.

De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.