

Article RootBarrier® RootPanels® Rib
Artikel
Artikel
Article

Composition 100% HDPE recycled
Zusammensetzung 100% HDPE Regenerat
Samenstelling 100% gerecycled HDPE
Composition 100% en PEHD recyclable

Quality characteristic Qualitätsmerkmal Kwaliteitskenmerken Caractéristique qualitative	Technical data Technische Daten Technische gegevens Fiche technique	Test method Prüfmethode Testmethode Contrôle d'après
Denisty Dichte Dichtheid Denisté	0,95 - 0,97 g/cm ³	ISO 1183
Thickness Dicke Dikte Epaisseur	2 mm	
E-Modulus E-Modul E-Modulus	900 - 1200 Mpa	ISO 527-2
Tensile Strength at Elongation Zugfestigkeit bei Dehnung Treksterkte bij rek Résistance à la traction à d'élongation	> 20 Mpa	ISO 527-2
Tensile Strength at Yield Streckspannung Vloeigrens Limite de résistance à traction	> 20 Mpa	ISO 527-2
Elongation at Break Reissdehnung Rek bij breuk Taux d'élongation jusqu'à rupture	> 400 %	ISO 527-2
Rockwell Hardness Rockwell Oberflächenhärte Rockwell Hardheid Rockwell Dureté shore	60 - 65	DIN 53505

The data are average values and indicative.
 Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ.
 De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.
 Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.